

南亞塑膠工業股份有限公司(高雄廠)

檢驗報告表

檢驗項目：防火壁布 (紙) 耐燃試驗				試驗環境：24±1℃ ； 65±2%RH								
試驗方法：依 CNS-11491 ； CNS-10760				試驗日期：01.20.2014								
客戶 (產品代號)	製造號碼	規格 印輪-壓紋-色水	試驗種類	餘焰時間 (sec)		餘燼時間 (sec)		炭化長度 (mm)		標準	結果判定	
				平均	最大	平均	最大	平均	最大		合格	不合格
嘉 煌 (RDZYU)	1PR6FC77-1	0.30mmX49.0"X34P GGD/GGD-374-0F0	未溶洗	0	0	0.5	0.5	105	105	餘焰時間： 5sec 以下	V	
			水溶洗(4hrs)	0	0	0.5	0.5	105	105			
嘉 煌 (RDZYU)	1PR6FC77-1	0.30mmX49.0"X34P GGD/GGD-374-0F0	未溶洗	0	0	0.5	0.5	100	100	餘燼時間： 15sec 以下	V	
			水溶洗(4hrs)	0	0	0.5	0.5	100	100			
嘉 煌 (RDZAX)	1PR9FC77-1	0.12mmX49.0"X24P GGD/GGD-374-0F0	未溶洗	0	0	0.5	0.5	65	65	炭化長度： 150mm 以下	V	
			水溶洗(4hrs)	0	0	0.5	0.5	65	65			
嘉 煌 (RDZAX)	1PR9FC78-1	0.12mmX49.0"X24P GGD/GGD-0TR-0F0	未溶洗	0	0	0.5	0.5	60	60		V	
			水溶洗(4hrs)	0	0	0.5	0.5	60	60			
嘉 煌 (RDZAX)	1PR9FC79-1	0.12mmX49.0"X24P GGD/GGD-0C2-0F0	未溶洗	0	0	0.5	0.5	60	60		V	
			水溶洗(4hrs)	0	0	0.5	0.5	60	60			
			未溶洗									
			水溶洗(4hrs)									
			未溶洗									
			水溶洗(4hrs)									
			未溶洗									
			水溶洗(4hrs)									
			未溶洗									
			水溶洗(4hrs)									
			未溶洗									
			水溶洗(4hrs)									
			未溶洗									
			水溶洗(4hrs)									
			未溶洗									
			水溶洗(4hrs)									
			未溶洗									
			水溶洗(4hrs)									

主管：張銘民 01/20/2014 檢驗員：藍堤玟.01.20.2014